

Tubes en acier pour construction

Tubes en acier non-allié laminés à chaud Exécution soudé et sans soudure

Norme **EN 10210**
DIN **17120 / 17121**

Acier non-allié		
Qualité		Matériel
S 235 JRH	R ST 37-2	1.0039
S 275 JOH	ST 44-2	1.0149
S 275 J2H	ST 44-3N	1.0138
S 355 JOH	ST 52-3 U	1.0547
S 355 J2H	ST 52-3 N	1.0576

Acier grains fins		
Qualité		Matériel
S 275 NH	STE 285 N	1.0493
S 275 NLH	T STE 285 N	1.0497
S 355 NH	STE 355 N	1.0539
S 355 NLH	T STE 355 N	1.0549
S 460 NH	STE 460 N	1.8953
S 460 NLH	T STE 460 N	1.8956

Longueurs : **6 / 14 m**

