

Tubes sans soudure pour conduites

Tubes en acier non allié pour température ambiante

Norme	EN 10216 - 1 & EN 10216 - 3
DIN	1629

Qualité		Matériel
P 195 TR 1	St 33	1.0107
P 235 TR 1	St 37.0	1.0254
P 265 TR 1	St 44.0	1.0258
P 355 N	St 52.0	1.0562

Tubes en acier non allié et allié pour hautes températures

Norme	EN 10216 - 2
DIN	17175

Qualité		Matériel
P 195 GH	UH 1	1.0348
P 235 GH	St 35.8	1.0345
P 265 GH	St45.8	1.0425
16 Mo 3	15 Mo 3	1.5415
13 CrMo 4-5	13 CrMo 44	1.7335
10 CrMo 9-10	10CrMo 910	1.7380

Longueurs : **4 / 7 m** **10 / 12 m**

